



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 60 323.5

Anmeldetag: 20. Dezember 2002


Anmelder/Inhaber: Wacker-Chemie GmbH, München/DE

Bezeichnung: Wasserbenetzbare silylierte Metalloxide

IPC: C 07 F, G 03 G, C 09 D

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 8. Oktober 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag



Scholz

Wasserbenetzbare silylierte Metalloxide

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von teilhydrophobem Metalloxid.

5

Silylierte Kieselsäuren, wie z.B. in EP 0686 676 beschrieben, werden standardmäßig als rheologische Additive in nichtwässrigen polaren Harzsystem eingesetzt.

10

In wasserbasierenden Harzen ist ihr Einsatz jedoch nachteilig, da sie sich aufgrund ihrer ausgeprägten Hydrophobie kaum in die wässrige Phase einarbeiten lassen und durch ihre starke Neigung zur Ausgrenzung aus der Wasserphase zur Flockulation und Separation neigen.

15


Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, einen oberflächenmodifizierten Feststoff bereitzustellen, der die Nachteile des Standes der Technik nicht aufweist.

20

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von teilhydrophobem Metalloxid, dadurch gekennzeichnet, dass das Metalloxid mit

I) Organosilan der Formel

25



wobei $n = 1, 2$ oder 3 bedeutet

oder Mischungen aus diesen Organosilanen,

wobei R^1 ein einfach oder mehrfach ungesättigter, einwertiger, gegebenenfalls halogenierter, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis

30

24 C-Atomen ist und dabei gleich oder verschieden sein kann und

$X = \text{Halogen, Stickstoffrest, } OR^2, OCOR^2, O(CH_2)_x OR^2$, wobei R^2

Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen bedeutet

und $x = 1, 2, 3$ bedeutet

oder

II) Organosiloxan aufgebaut aus Einheiten der Formel

$(R^1_3SiO_{1/2})$, und/oder

5 $(R^1_2SiO_{2/2})$, und/oder

$(R^1SiO_{3/2})$

wobei R^1 die obige Bedeutung hat, wobei

die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan
mindestens 2 ist, und I und II allein oder in beliebigen

10 Gemischen in einer Menge von 0.015 mMol/g bis 0.15 mMol/g pro
eingesetzter Metalloxid-Oberfläche von 100 m²/g silyliert wird.

Als Basis-(Ausgangs-)-Produkt der Silylierung werden

Metalloxide wie Kieselsäure, wie gefällte oder pyrogene ,

15 Titandioxid, Aluminiumdioxid, Zirkoniumdioxid und deren
Mischoxide, wobei diese im Naßverfahren; Plasmaverfahren oder
im Flammprozessen hergestellt sein können, eingesetzt,

vorzugsweise werden Kieselsäuren (Siliciumdioxid), besonders
bevorzugt pyrogene Kieselsäure, eingesetzt, ganz besonders

20 bevorzugt eine Kieselsäure, die unter wasserfreien Bedingungen
hergestellt wird.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird das Metalloxid in
fluidisierter Form im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt.

25

Herstellung der Ausgangs-Kieselsäure

Unter wasserfrei ist hierbei zu verstehen, dass weder im
hydrothermalen Herstellungs-Prozess noch in den weiteren

30 Schritten des Prozesses, wie Abkühlung, Reinigung und Lagerung,
bis zum fertigen und gereinigtem, verpackten und
versandfertigen Produkt zusätzliches Wasser in den Prozess
zugeführt wird, weder in flüssiger noch in dampfförmiger Form.

Es wird dabei jedenfalls nicht mehr als 10 Gew.% Wasser bezogen auf das gesamte Gewicht der Kieselsäure zugegeben, vorzugsweise wird nicht mehr als 5 Gew.%, bevorzugt nicht mehr als 2,5 Gew.%, besonders bevorzugt überhaupt kein Wasser zugegeben.

5

Es wird vorzugsweise eine Kieselsäure mit erhöhter Oberflächenaktivität, beschreibbar als erhöhte Oberflächenhomogenität, charakterisierbar als minimale Oberflächenrauigkeit auf molekularer Ebene eingesetzt.

10

Die Kieselsäure hat vorzugsweise eine mittlere Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, bevorzugt mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 50 nm.

Diese Primärteilchen existieren nicht isoliert in der

15 Kieselsäure, sondern sind Bestandteile größerer Aggregate und Agglomerate.

Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine spezifische Oberfläche von 25 bis 500 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 20 66131 und 66132) auf.

Die Kieselsäure weist vorzugsweise Aggregate (Definition nach DIN 53206) im Bereich von Durchmessern 100 bis 1000 nm auf, wobei die Kieselsäure aus Aggregaten aufgebaute Agglomerate

25 (Definition nach DIN 53206) aufweist, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelastung (z.B. Meßbedingungen) Größen von 1 bis 500 µm aufweisen.

Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine fraktale Dimension der 30 Oberfläche von vorzugsweise kleiner oder gleich 2,3 auf, bevorzugt von kleiner oder gleich 2,1, besonders bevorzugt von 1,95 bis 2,05, wobei die fraktale Dimension der Oberfläche D_s hierbei definiert ist als:

Partikel-Oberfläche A ist proportional zum Partikel-Radius R 35 hoch D_s

Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine fraktale Dimension der Masse D_m von vorzugsweise kleiner oder gleich als 2,8, bevorzugt gleich oder kleiner 2,7, besonders bevorzugt von 2,4 bis 2,6 auf. Die fraktale Dimension der Masse D_m ist hierbei definiert als:

Partikel-Masse M ist proportional zum Partikel-Radius R hoch D_m .

Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine Dichte an zugänglichen, d.h. einer chemischen Reaktion zugänglichen, Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 2,5 $\text{SiOH} / \text{nm}^2$, vorzugsweise kleiner 2,1 $\text{SiOH} / \text{nm}^2$, bevorzugt von kleiner als 2 $\text{SiOH} / \text{nm}^2$, besonders bevorzugt von 1,7 bis 1,9 $\text{SiOH} / \text{nm}^2$ auf.


Es können bei hoher Temperatur (größer 1000 °C) hergestellte Kieselsäuren eingesetzt werden. Besonders bevorzugt sind pyrogen hergestellte Kieselsäuren. Es können hydrophile Kieselsäuren eingesetzt werden, die frisch hergestellt direkt aus dem Brenner kommen, zwischengelagert oder bereits handelsüblich verpackt sind.

Es können Kieselsäuren, die unverdichtet sind, mit Schüttdichten kleiner 60 g/l, aber auch verdichtete Kieselsäuren, mit Schüttdichten größer 60 g/l, eingesetzt werden.

Es können Gemische aus verschiedenen Kieselsäuren eingesetzt werden, so z.B. Mischungen aus Kieselsäuren unterschiedlicher BET-Oberfläche.

Die Metalloxide, vorzugsweise die Kieselsäure werden nach dem Verfahren zur Herstellung von teilhydrophobem Metalloxid, vorzugsweise pyrogenes, wobei Metalloxid, vorzugsweise fluidisiertes, mit

II) Organosilan der Formel



wobei $n = 1, 2$ oder 3 bedeutet

5 oder Mischungen aus diesen Organosilanen,

wobei R^1 ein einfach oder mehrfach ungesättigter, einwertiger, gegebenenfalls halogenierter, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 24 C-Atomen ist und dabei gleich oder verschieden sein kann und $X =$ Halogen, Stickstoffrest, OR^2 , $OCOR^2$, $O(CH_2)_xOR^2$, wobei R^2

10 Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen bedeutet

und $x = 1, 2, 3$ bedeutet

oder

II) Organosiloxan aufgebaut aus Einheiten der Formel

15 $(R^1_3 SiO_{1/2})$, und/oder

$(R^1_2 SiO_{2/2})$, und/oder

$(R^1 SiO_{3/2})$

wobei R^1 die obige Bedeutung hat, wobei

die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan

20 mindestens 2 ist, und I und II allein oder in beliebigen

Gemischen in einer Menge von 0.015 mMol/g bis 0.15 mMol/g pro eingesetzter Metalloxid-Oberfläche von 100 m²/g silyliert wird.

Beispiele für R^1 sind Alkylreste wie der Methylrest, der

25 Ethylrest, Propylreste wie der iso- oder der n-Propylrest,

Butylreste wie der t- oder n-Butylrest, Pentylreste wie der

neo, die iso- oder der n-Pentylreste, Hexylreste wie der n-

Hexylrest, Heptylreste wie der n-Heptylrest, Octylreste wie der

2-Ethyl-hexyl- oder der n-Octylrest, Decylreste wie der n-

30 Decylrest, Dodecylreste wie der n-Dodecylrest, Hexadecylreste

wie der n-Hexadecylrest, Octadecylreste wie der n-

Octadecylrest, Alkenylreste wie der Vinyl-, der 2-Allyl- oder

der 5-Hexenylrest, Arylreste wie der Phenyl- der Biphenyl oder Naphthenylrest, Alkylarylreste wie Benzyl-, Ethylphenyl-Toluy- oder die Xylylreste, halogenierte Alkylreste wie der 3-Chlorpropyl-, der 3,3,3-Trifluorpropyl oder der

5 Perfluorhexylethylrest, halogenierte Arylreste wie der Chlorphenyl oder Chlorbenzylrest.

Bevorzugte Beispiel für R^1 sind der Methylrest, der Octylrest und der Vinylrest, besonders bevorzugt ist der Methylrest.

10

Beispiele für R^2 sind Alkylreste wie der Methylrest, der Ethylrest, Propylreste wie der iso- oder der n-Propylrest, Butylreste wie der t- oder n-Butylrest, Pentylreste wie der neo, die iso- oder der n-Pentylreste, Hexylreste wie der n-

15 Hexylrest, Heptylreste wie der n-Heptylrest, Octylreste wie der 2-Ethyl-hexyl- oder der n-Octylrest, Decylreste wie der n-Decylrest, Dodecylreste wie der n-Dodecylrest.

Bevorzugte Beispiele für R^2 sind der Methyl- und Ethylrest.

20 Beispiele für Organosilane sind Methyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan, Trimethylchlorsilan, Methyltrimethoxysilan, Dimethyldimethoxysilan, Trimethylmethoxysilan, Methyltriethoxysilan, Dimethyldiethoxysilan, Trimethylethoxysilan,

25 Methyltriacethoxysilan, Dimethyldiacethoxysilan, Trimethylacethoxysilan, Octylmethyldichlorsilan, Octyltrichlorsilan, Octadecylmethyldichlorsilan, Octadecyltrichlorsilan, Vinyltrichlorsilan, Vinylmethyldichlorsilan, Vinyltrimethoxysilan, Vinylmethyldimethoxysilan,

30 Vinylmethyldiethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinylmethyldiethoxysilan, Vinylmethylethoxysilan, Hexamethyldisilazan, Divinyltetramethyldisilazan, Bis(3,3-trifluorpropyl)tetramethyldisilazan,

35 Octamethylcyclotetrasilazan, Trimethylsilanol.

Es können auch beliebige Gemische aus Organosilanen eingesetzt werden.

- 5 Gemische aus Methyl-Chlorsilanen einerseits oder Alkoxysilanen und gegebenenfalls Disilazanen andererseits sind bevorzugt.

Bevorzugt ist Methyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan und Trimethylchlorsilan oder Hexamethyldisilazan.

10

Beispiele für Organosiloxane sind lineare oder cyclische Dialkylsiloxane mit einer mittleren Anzahl an Dialkylsiloxyeinheiten von größer als 3. Die Dialkylsiloxane sind bevorzugt Dimethylsiloxane. Besonders bevorzugt sind

- 15 lineare Polydimethylsiloxane mit folgenden Endgruppen:
Trimethylsiloxy, Dimethylhydroxysiloxy, Dimethylchlorsiloxy, Methyldichlorsiloxy, Dimethylmethoxysiloxy, Methyldimethoxysiloxy, Dimethylethoxysiloxy, Methyldiethoxysiloxy, Dimethylacethoxysiloxy,

- 20 Methyldiacethoxysiloxy, Dimethylhydroxysiloxy, wobei die Endgruppen gleich oder unterschiedlich sein können.

Besonders bevorzugt sind unter den genannten

Polydimethylsiloxane solche mit einer Viskosität bei 25 °C von 2 bis 100 mPas und mit den Endgruppen Trimethylsiloxy oder

- 25 Dimethylhydroxysiloxy.

Weitere Beispiele für Organosiloxane sind flüssige oder lösliche Siliconharze, im besonderen solche, die als Alkylgruppe Methylgruppen enthalten.

30

Besonders bevorzugt sind solche, die $R^1_3SiO_{1/2}$ und $SiO_{4/2}$ Einheiten enthalten oder solche, die $R^1SiO_{3/2}$ und gegebenenfalls $R^1_2SiO_{2/2}$ Einheiten enthalten. Hierbei ist R^1 bevorzugt Methyl.

35

Bei Organosiloxanen mit einer Viskosität mit größer als 1000 mPas sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabaren Lösungsmittel, wie vorzugsweise Alkohole wie Methanol, Ethanol, iso-Propanol, Ether wie Diethylether, 5 Tetrahydrofuran, Siloxane wie Hexamethyldisiloxan, Alkane wie Cyclohexan oder n-Octan, Aromaten wie Toluol oder Xylol, mit einer Konzentration über 10% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperatur lösen lassen.

10 Unter bei Belegungstemperatur festen Organosiloxanen sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabbaren Lösungsmittel (wie oben definiert) mit einer Konzentration größer als 10 Gew.% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperatur lösen lassen.

15

Als Silyliermittel zur Herstellung der silylierten Kieselsäure werden die oben beschriebenen Organosiliciumverbindungen verwendet.

- 20 - Es werden vorzugsweise zwischen 0,015 mMol und 0,15 mMol, bevorzugt zwischen 0,015 mMol und 0,09 mMol, besonders bevorzugt zwischen 0,03 mMol und 0,09 mMol Silyliermittel pro einer eingesetzten Metalloxid-Oberfläche, vorzugsweise KIESELSÄURE-Oberfläche von 100 m²/g BET-Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) eingesetzt.
- 25 - Die Silylierung kann vorzugsweise als diskontinuierliche Reaktion, d.h. im Batch-Verfahren oder als kontinuierliche Reaktion durchgeführt werden. Aus technischen Gründen bevorzugt ist eine kontinuierliche Reaktion.
- 30 - Die Reaktion kann vorzugsweise in einem Schritt realisiert werden, oder in 2 oder 3 aufeinanderfolgenden Schritten. Das heißt, der Reaktion kann eine Beladung (Physisorption des Silyliermittels) vorgeschaltet sowie der Reaktion vorzugsweise ein Reinigungsschritt nachgeschaltet sein.
- 35 Bevorzugt sind 3 sukzessive Schritte: (1) Beladung - (2)

Reaktion - (3) Reinigung.

- Die Beladungstemperatur liegt bei vorzugsweise -30°C bis 350°C , bevorzugt 20°C bis 300°C , besonders bevorzugt 20°C - 120°C .
- 5 - Die Reaktionstemperaturen reichen vorzugsweise von 50 bis 400°C , bevorzugt 50°C bis 350°C , besonders bevorzugt von 50 bis 330°C .
- Die Reaktionszeiten dauern vorzugsweise von 1 Min bis 24 h, bevorzugt 10 Min bis 8 h, besonders bevorzugt 30 Min bis 4 h.
- 10 - Der Reaktionsdruck liegt vorzugsweise im Bereich Normaldruck, Überdruck bis 10 bar, Unterdruck bis 0,2 bar ist möglich.
- Die Reinigungstemperatur reicht vorzugsweise von 100 bis 400°C , bevorzugt 250°C bis 350°C , besonders bevorzugt von 290 bis 340°C .
- 15 - Eine effektive Bewegung und Durchmischung von Metalloxid, vorzugsweise KIESELSÄURE und Silyliermittel ist notwendig. Dies erfolgt bevorzugt durch mechanische oder gasgetragene Fluidisierung. Eine gasgetragene Fluidisierung kann durch alle inerten Gase erfolgen, die nicht mit dem Silyliermittel, dem Metalloxid, vorzugsweise der KIESELSÄURE, dem silylierten Metalloxid, vorzugsweise der silylierten KIESELSÄURE und Nebenreaktionprodukten reagieren, also nicht zu Nebenreaktionen, Abbaureaktionen, Oxidationsvorgängen und
- 20 - Flammen- und Explosionserscheinungen führen: wie N_2 , Ar, andere Edelgase, CO_2 , etc. Die Zuführung der Gase zur Fluidisierung erfolgt bevorzugt im Bereich von Leerrohrgasgeschwindigkeiten von 0,05 bis 5 cm/s, besonders bevorzugt von 0,05 bis 1 cm/s. Mechanische Fluidisierung kann durch Flügelrührer, Ankerrührer, und sonstige geeignete
- 15 - Rührorgane erfolgen.
- 30 - In einer besonders bevorzugten Ausführung wird nur die Gasmenge zugeführt, die zur Aufrechterhaltung einer sauerstoffarmen Atmosphäre ausreicht, bevorzugt weniger als 5 Vol.%, die Fluidisierung erfolgt dann rein mechanisch.
- 35 - Die Reaktion wird bevorzugt in einer Atmosphäre durchgeführt, die nicht zur Oxidation des silylierten Metalloxid,

vorzugsweise der silylierten KIESELSÄURE führt, d.h. sauerstoffarme Atmosphäre, bevorzugt weniger als 10 Vol.% Sauerstoff, besonders bevorzugt sind weniger als 2,5 Vol.%, wobei beste Ergebnisse bei weniger als 1 Vol.% Sauerstoff erzielt werden.

- Es erfolgt ein effektives Einbringen der Silyliermittel in das Metalloxid, vorzugsweise die KIESELSÄUR. Da es sich bei den Silyliermitteln bei Raumtemperatur und/oder bei Reaktionstemperatur u.a. um flüssige Verbindungen handelt, werden bevorzugt effektive Verdüsungstechniken eingesetzt. Verdüsen in 1-Stoffdüsen unter Druck (5 bis 20 bar), Versprühen in 2-Stoffdüsen unter Druck (Gas und Flüssigkeit 2-20 bar), Feinstverteilen mit Atomizern, etc.
- Bevorzugt wird das Silyliermittel als feinstverteiltes Aerosol zugefügt, dadurch gekennzeichnet, dass das Aerosol eine Sinkgeschwindigkeit von vorzugsweise 0,1 - 20 cm/s aufweist und eine Tropfengröße mit einem aerodynamischen Äquivalentdurchmesser von 5 μ bis 25 μ m aufweist.
- Wahlweise können vorzugsweise protische Lösemittel hinzugefügt werden, wie flüssige oder verdampfbare Alkohole oder Wasser; typische Alkohole sind iso-Propanol, Ethanol und Methanol. Es können auch Gemische der oben genannten protischen Lösemittel zugefügt werden. Bevorzugt werden keine protischen Lösemittel zugesetzt.
- Wahlweise können vorzugsweise saure oder basische Katalysatoren zugesetzt werden. Diese Katalysatoren können basischen Charakters sein, im Sinne einer Lewis Base oder einer Brönsted Base, wie Ammoniak, oder sauren Charakters sein, im Sinne einer Lewis Säure oder einer Brönsted Säure, wie Chlorwasserstoff. Bevorzugt werden diese in Spuren zugesetzt, d.h weniger als 1000 ppm. Besonders bevorzugt werden keine Katalysatoren zugesetzt.
- Der Reinigungsschritt ist durch Bewegung gekennzeichnet, wobei langsame Bewegung und geringes Durchmischen bevorzugt ist.
- Der Reinigungsschritt ist weiterhin durch erhöhten Gaseintrag

gekennzeichnet, entsprechend einer Leerrohrgasgeschwindigkeit von 0,001 bis 10 cm/s, bevorzugt von 0,01 bis 1 cm/s.

- Zusätzlich kann der Reinigungsschritt ein Mischen mit mechanischen Rührorganen beinhalten. Die Rührorgane werden dabei so eingestellt und bewegt, dass bevorzugt Mischen und Fluidisieren, jedoch nicht völlige Verwirbelung eintritt.
- Zusätzlich können während des Silylierschrittes Verfahren zur mechanischen Verdichtung eingesetzt werden, wie zum Beispiel Presswalzen, Kugelmühlen, Kollergänge, Schraubenverdichter, Brikettierer.
- Zusätzlich können während des Silylierschrittes Verfahren zur Desagglomerierung des Metalloxids, vorzugsweise der Kieselsäure eingesetzt werden, wie Stiftmühlen oder Vorrichtungen zur Mahlsichtung.
- Zusätzlich können im Anschluss an die Reinigungsverfahren Verfahren zur mechanischen Verdichtung der Kieselsäure eingesetzt werden, wie zum Beispiel Presswalzen, oder Verdichten durch Absaugen des Luft- oder Gasinhaltes durch geeignete Vakuummethoden oder andere Verfahren zur mechanischen Verdichtung wie zum Beispiel Presswalzen, Kugelmühlen, Kollergänge, Schraubenverdichter, Brikettierer.
- Zusätzlich können im Anschluß an die Reinigung Verfahren zur Desagglomerierung des Metalloxids, vorzugsweise der Kieselsäure eingesetzt werden, wie Stiftmühlen oder Vorrichtungen zur Mahlsichtung.
- In einer bevorzugten Ausführung werden die nichtabreagierten Silyliermittel, Nebenreaktionsprodukte, nicht chemisch fixierten und gegebenenfalls veränderten Silyliermittelüberschüsse, Abreinigungsprodukte und Abgase aus dem Reinigungsschritt in geeignet temperierten Vorrichtungen wieder in den Schritt der Belegung und Beladung des Metalloxids, vorzugsweise der Kieselsäure zurückgeführt; dies kann teilweise oder vollständig geschehen, bevorzugt zu 50-90 Vol.% des gesamten Volumenstromes der aus der Abreinigung austretenden Gasvolumina.

Ein weiterer Gegenstand ist eine teilhydrophobe Kieselsäure, deren Partikel einen Kontaktwinkel θ in Luft gegen Wasser von vorzugsweise kleiner 180° aufweisen, wobei der Bedeckungsgrad τ der Oberfläche der Kieselsäure mit Silylierungsmittelresten bezogen auf die Gesamt-Kieselsäure-Partikel-Oberfläche, $1\% < \tau < 50\%$ beträgt, wobei die Dichte der Oberflächensilanolgruppen SiOH sich vorzugsweise zwischen minimal 0,9 und maximal 1,7, bevorzugt 1,0 - 1,7, besonders bevorzugt 1,2 - 1,7 SiOH pro nm^2 Partikeloberfläche bewegt und einen Kohlenstoffgehalt von vorzugsweise kleiner 0,1 - 2,0, bevorzugt 0,1 - 1,6, besonders bevorzugt 0,1 - 1,4 Gew.% bei einer spezifischen Oberfläche von 100 m^2/g aufweist sowie eine Methanolzahl von vorzugsweise kleiner 30, bevorzugt kleiner 20 aufweist.

Die Kieselsäure weist einen Kohlenstoffgehalt bei einer spezifischen Oberfläche von 100 m^2/g von vorzugsweise 0,1 - 0,8, bevorzugt 0,1 - 0,67, besonders bevorzugt 0,1 - 0,5 auf.

Die erfindungsgemäße Kieselsäure ist dadurch gekennzeichnet, daß sie bei Kontakt mit Wasser im wesentlichen vollständig benetzbar ist. Für die erfindungsgemäße Kieselsäure bedeutet dies, dass beim Einschütteln in Wasser die Kieselsäure einsinkt und der Anteil, der an der Wasseroberfläche aufschwimmt vorzugsweise kleiner 30 Gew.%, bevorzugt kleiner 5 Gew.% und besonders bevorzugt kleiner 1 Gew. % ist.

Bevorzugt sind die Partikel dadurch gekennzeichnet, dass sie gegenüber Wasser keine vollständige Unbenetzbarkeit aufweisen, also einen Kontaktwinkel θ in Luft gegen Wasser von kleiner 180° aufweisen.

Bevorzugt liegt der Kontaktwinkel θ der Partikel gegen Wasser, zwischen 100° und 0° .

Besonders bevorzugt liegt der Kontaktwinkel θ der Partikel gegen Wasser zwischen 90° und 0° .

Für erfindungsgemäße Partikel, die bevorzugt Metalloxid-Partikel sind, bedeutet dies, dass die Metalloxide bevorzugt teilweise hydrophobiert sind, bevorzugt teilweise silyliert sind.

5

Erfindungsgemäß teilweise silyliert bedeutet hier, dass weder die gesamte Metalloxid-Oberfläche unsilyliert ist, noch dass die gesamte Metalloxid-Oberfläche silyliert ist.

10

Der Bedeckungsgrad τ der Oberfläche mit Silyliermittelresten ist dabei bezogen auf die Gesamt-Metalloxid-Partikel-Oberfläche $1\% < \tau < 50\%$, bevorzugt $1\% < \tau < 30\%$ und besonders bevorzugt $10\% < \tau < 30\%$.

15

Die Bedeckung mit Silyliermittel kann dabei beispielsweise mittels Elementaranalyse, wie den Kohlenstoffgehalt, ermittelt werden, oder durch Bestimmung des Rest-Gehaltes an reaktiven Oberflächen-OH-Gruppen des Metalloxides.

20

Für pyrogenes Siliciumdioxid bedeutet Teilsilylierung hier, dass der Gehalt an nicht-silylierten Oberflächensilanolgruppen an der Siliciumdioxidoberfläche sich zwischen mindestens 50% und maximal 95% des Ausgangs-Siliciumdioxids bewegt; das Ausgangs-Siliciumdioxid (100 Gew.%) weist 1,5 - 2,5 SiOH pro nm^2 spezifischer Oberfläche, bevorzugt 1,6 - 2,0 SiOH pro nm^2 auf.

25

Dies bedeutet, dass die Dichte der Oberflächensilanolgruppen SiOH sich vorzugsweise zwischen minimal 0,9 und maximal 1,7, bevorzugt 1,0 - 1,7, besonders bevorzugt 1,2 - 1,7 SiOH pro nm^2 Partikeloberfläche bewegt.

30

Für ein Siliciumdioxid von 200 m^2/g spezifischer Oberfläche, das zur Silylierung herangezogen wird, bedeutet dies 0,3 mMol/g SiOH bis 0,57 mMol/g SiOH; für ein Siliciumdioxid mit geringer bzw. größerer Oberfläche bedeutet dies linear proportional mehr oder weniger Oberflächensilanolgruppen SiOH.

35

Vollständige Wasserbenetzung pyrogenen Siliciumdioxids tritt dann auf, wenn dieses kleiner 0,1 Gew.% Kohlenstoffgehalt bei einer spezifischen Oberfläche von 100 m²/g aufweist. Für ein
 5 Siliciumdioxid mit geringer bzw. größerer Oberfläche bedeutet das linear proportional mehr oder weniger Kohlenstoffgehalt.

Bevorzugt ist pyrogenes Siliciumdioxid, das nicht völlig Wasser-benetzbar ist, und einen Kohlenstoffgehalt von
 10 vorzugsweise größer 0,1 Gew.% bei einer spezifischen Oberfläche von 100 m²/g aufweist. Für ein Siliciumdioxid mit geringer bzw. größerer Oberfläche bedeutet dies linear proportional mehr oder weniger Kohlenstoffgehalt.

15 Bevorzugt ist pyrogenes Siliciumdioxid, das nicht völlig Wasser-unbenetzbar ist, und einen Kohlenstoffgehalt von kleiner 1 Gew.% bei einer spezifischen Oberfläche von 100 m²/g aufweist. Für ein Siliciumdioxid mit geringerer bzw. größerer Oberfläche bedeutet dies linear proportional mehr oder weniger
 20 Kohlenstoffgehalt.

Bevorzugt weist pyrogenes Siliciumdioxid, das nicht völlig Wasser-unbenetzbar ist, eine Methanolzahl von kleiner 30 auf.

25 Beispiele zu Messverfahren für Kontaktwinkeln an Pulvern

1) Der Kontaktwinkel der Partikel kann durch sorgfältiges Herstellen mit üblichen Methoden eines Presslings des pulverförmigen Feststoffes bestehend aus Partikeln, und
 30 anschließender Bestimmung des Kontaktwinkels gegen eine bekannte und definierte Flüssigkeit, bevorzugt eines Reinstoffes, mit bekannter Oberflächenspannung an Luft mit herkömmlichen Methoden, z.B. Goniometer oder durch digitale Bildauswertung, erhalten werden.

Der Kontaktwinkel θ definiert das Verhältnis der
Oberflächenspannungen und -energien γ von Flüssigkeiten (l) und
Feststoffen (s) in einem Gasraum (g) wie folgt.

$$\cos(\theta) = (\gamma(sl) - \gamma(sg)) / \gamma(lg)$$

- 5 Die Oberflächenenergie (mJ/m^2) eines Feststoffes ist
dimensionsgleich mit der Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
(mN/m), da gilt $[J] = [N \cdot m]$.

- 2) Der Kontaktwinkel kann durch Imbibitionsmethoden unter
10 Verwendung der Lukas-Washburn-Gleichung ermittelt werden. Diese
beruht auf dem Einsaugen einer bekannten und definierten
Flüssigkeit, bevorzugt eines Reinstoffes, mit bekannter
Oberflächenspannung, in ein definiertes Haufwerk, oder einen
schwach verdichteten Pressling, oder ein mit den Partikel
15 beschichtetes Klebeband, mit einer offenen Porosität und
Porenradius r , bevorzugt Porosität größer 0,25, des
Partikelhaufwerks. Die Aufsauggeschwindigkeit dh/dt , bzw. die
Höhe der aufgesaugten Flüssigkeitsäule h , berechnet aus der
Massenaufnahme m an Flüssigkeit durch das Partikelhaufwerk
20 gegen die Zeit t , sowie die Viskosität der aufgesaugten
Flüssigkeit η sowie die Oberflächenspannung γ der aufgesaugten
Flüssigkeit lassen bei bekanntem Partikelradius r mittels der
Gleichung nach Lucas-Washburn (Washburn, E.W., Phys. Rev. 17,
273 (1921) und R. Lucas Kolloid Z. 23, 15 (1918) den Wert
25 Cosinus von θ ($\cos(\theta)$) und damit den Kontakt- oder
Randwinkel θ der Flüssigkeit gegen die Partikeloberfläche
ermitteln:

$$dh/dt = r * \gamma * \cos(\theta) / (4 * \eta)$$

30

oder

$$h^2 = r * \gamma * t * \cos(\theta) / (2 * \eta)$$

Weitere Details zur Methodenbeschreibung sind zu finden bei J. Schoelkopf et al, J. Colloid. Interf. Sci. 227, 119-131 (2000).

$$t = A \cdot m^2 \quad \text{Washburn-Gleichung}$$

mit t : Zeit
 m : Masse der angesaugten Flüssigkeit

$$A = \frac{\eta}{\{ C \cdot \rho^2 \cdot \gamma \cdot \cos \vartheta \}}$$

η : Viskosität der Flüssigkeit
 ρ : Dichte der Flüssigkeit
 γ : Oberflächenspannung der Flüssigkeit
 ϑ : Randwinkel Flüssigkeit-Pulver
 C : Faktor, nur abhängig von den geometrischen Eigenschaften des Pulvers und Probenrohrs

Eine Illustration des Messverfahrens ist in Figur 1 zu finden.

5

Beispiele für Messverfahren zur Bestimmung der Oberflächenenergie von Partikeln

10

3) Wiederholen des Versuches unter 1) oder 2) mit verschiedenen Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Oberflächenspannungen.

15

3a) Auftragung des Cosinus der ermittelten Kontaktwinkel θ in einem Zisman-Plot gegen die Oberflächenspannung γ der eingesetzten Flüssigkeiten, $\cos(\theta) = f(\gamma)$ liefert als Schnittpunkt mit der Abszisse die kritische Oberflächenenergie γ_{crit} als Maß für die Oberflächenenergie γ der Partikel.

20

3b) Auftragung des Ansaugparameters A in einem Zisman-Plot gegen die Oberflächenspannung γ der eingesetzten Flüssigkeiten, liefert am Scheitelpunkt der Kurve (Maximum) als zugehörigen Abszissenwert die kritische Oberflächenenergie γ_{crit} als Maß für die Oberflächenenergie γ der Partikel. (Siehe Diagramm Figur 2)

4) Für Partikel die Agglomerate mit Schüttdichten $d_{SD} \ll 1$ g/ml bilden, bestehend aber aus Primärpartikeln mit Materialdichten $d_{MD} > 1$ g/ml, kann Einschütteln in Flüssigkeiten verschiedener
5 Oberflächenspannung als Methode herangezogen werden: Bei Nichtbenetzung schwimmen die Partikel-Agglomerate auf; bei Benetzung wird die Luft in den Agglomeraten verdrängt, und die Partikel-Agglomerate sinken ein.

Bei Verwendung verschiedener Flüssigkeiten mit verschiedener
10 Oberflächenspannung kann exakt die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit ermittelt werden, bei der die Partikel-Agglomerate einsinken; diese liefert die kritische Oberflächenenergie γ_{crit} als Maß für die Oberflächenenergie γ der Partikel.

Die Methode kann auch dergestalt vereinfacht werden, dass die
15 Oberflächenspannung von Wasser (72,5 mN/m) durch Zugabe von Methanol, Ethanol oder iso-Propanol verringert wird.

4a) Typischerweise wird dann Wasser vorgelegt, eine bestimmte Menge an Partikel-Agglomeraten auf die Wasseroberfläche
aufgelegt (schwimmend) und dann der Alkohol zutitriert, unter
20 Rühren. Das Wasser zu Alkohol-Verhältnis bei Einsinken der Partikel-Agglomerate wird notiert und genau für dieses Verhältnis Wasser : Alkohol in einem getrennten Versuch mit Standardmethoden (Ringabreißmethode, Wilhelmy-Methode) die
Oberflächenspannung bestimmt.

25 4b) In einer anderen Ausführung können auch definierte Mischungen von Wasser mit den oben genannten niederen Alkoholen hergestellt werden, und dann die Oberflächenspannungen dieser Gemische bestimmt werden. In einem getrennten Experiment werden diese Wasser : Alkohol Mischungen mit definierten Mengen an
30 Partikel-Agglomeraten überschichtet (beispielsweise in einem Volumenverhältnis 1:1) und unter definierten Bedingungen geschüttelt (beispielsweise schwaches Schütteln mit der Hand oder mit einem Taumelmischer für ca. 1 Minute). Bestimmt wird das Wasser: Alkohol-Gemisch, bei dem die Partikel-Agglomerate
35 eben noch nicht einsinken und das Wasser : Alkohol-Gemisch mit

höherem Alkoholgehalt, bei dem die Partikel-Agglomerate eben einsinken. Die Oberflächenspannung des letzteren Alkohol : Wasser-Gemisches liefert die kritische Oberflächenenergie γ_{crit} als Maß für die Oberflächenenergie γ der Partikel.

5

Methanolzahl: Wird als Alkohol Methanol verwendet, ergibt der Methanolgehalt in Wasser die Methanolzahl.

10

Die oberflächenmodifizierte Kieselsäure ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass es in wäßrigen Systemen, wie Lösungen, Suspensionen, Emulsionen und Dispersionen von organischen Harzen in wässrigen Systemen (z.B.: Polyester, Vinylester, Epoxid, Polyurethan, Alkydharze, u.a.) eine hohe Verdickungswirkung aufweist, und damit als rheologisches Additiv in diesen Systemen geeignet ist.

15

Die Erfindung betrifft daher allgemein den Einsatz der Kieselsäure in wäßrigen Systemen als viskositätsgebende Komponente. Dies betrifft alle wasserverdünnbaren, filmbildende Anstrichmittel, gummiartige bis harte Beschichtungen, Klebstoffe, Versiegelungs- und Vergußmassen sowie andere vergleichbare Systeme.

20

25

Ein weiterer Gegenstand ist eine Emulsion, die eine erfindungsgemäße Kieselsäure oder ein nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestelltes Metalloxid, vorzugsweise eine Kieselsäure enthält.

30

Das oberflächenmodifizierte Metalloxid, vorzugsweise die oberflächenmodifizierte Kieselsäure ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, daß sie zur Stabilisierung von Emulsionen im Sinne feststoffstabilisierter Emulsionen eingesetzt werden kann. Es können sowohl Wasser-in-Öl- (w/o) als auch Öl-in-Wasser- (o/w) Emulsionen stabilisiert werden.

35

Die Emulsionen können neben der Kieselsäure weitere organische

oder anorganische Emulgatoren enthalten, bevorzugt enthalten die Emulsionen keine weiteren Emulgatoren neben der erfindungsgemäßen Kieselsäure.

- 5 Der Gehalt der Emulsionen an der erfindungsgemäßen Kieselsäure beträgt kleiner 20 Gew. %, bevorzugt kleiner 10 Gew. %, besonders bevorzugt kleiner 5 Gew. %.

10 Weitere Gegenstände sind ein Toner und ein Additiv zur Steuerung der Rheologie von flüssigen und pulverförmigen Systemen, die ein erfindungsgemäßes, vorzugsweise eine erfindungsgemäße Kieselsäure oder eine nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestelltes Metalloxid, vorzugsweise eine Kieselsäure enthalten.

15 Die oberflächenmodifizierte Metalloxid, vorzugsweise eine Kieselsäure ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass sie in pulverförmigen Systemen Verbackungen oder Verklumpungen, z.B. unter Feuchteeinfluß verhindert, aber auch nicht zur
20 Reagglomeration neigt, und damit zur unerwünschten Separierung, sondern Pulver fließfähig erhält und somit belastungsstabile und lagerstabile Mischungen ermöglicht. Dies gilt im besonderen für den Einsatz in nichtmagnetischen und magnetischen Tonern und Entwicklern und Ladungssteuerungshilfsmitteln, z.B. in
25 kontaktlosen oder elektrofotografischen Druck-/Reproduktionsverfahren die 1- und 2-Komponenten Systeme sein können. Dies gilt auch in pulverförmigen Harzen, die als Anstrichsysteme verwendet werden.

30 Das oberflächenmodifizierte Metalloxid, vorzugsweise eine Kieselsäure ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass die Kieselsäure zur rheologischen Steuerung in lösungsmittelbasierenden und lösungsmittelfreien, nichtwäßrigen Systemen eingesetzt werden kann, wie:

35 - Epoxidsysteme

- Polyurethansysteme (PUR)
- Vinylesterharze
- Ungesättigte Polyesterharze
- Lösemittelfreie Harze, die in Pulverform z.B. als

5 Beschichtungsstoffe appliziert werden.

Die Bindemittel sind dabei im allgemeinen dadurch gekennzeichnet, dass es sich um unpolare Harze, d.h. um Harze, die keine, oder zumindest nur eine kleine Anzahl von funktionellen Gruppen aufweisen, die zu Wechselwirkungen mit
10 der Oberfläche der Kieselsäure in der Lage sind, wie z.B. Carbonyl-, Ester- oder OH-Gruppen.

Das Metalloxid, vorzugsweise die Kieselsäure liefert als rheologisches Additiv in diesen Systemen die erforderte
15 notwendige Viskosität, Strukturviskosität, Thixotropie und eine für das Standvermögen an senkrechten Flächen ausreichende Fließgrenze.

Beispiele

20

Herstellung und Charakterisierung der Kieselsäuren

Beispiel 1

25 Bei einer Temperatur von 25 °C unter Inertgas N₂ werden zu 100 g an hydrophiler KIESELSÄURE, mit einer Feuchte kleiner 1% und einem HCl Gehalt kleiner 100 ppm und mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei
30 Wacker-Chemie GmbH, München, D), durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 5 bar), 1,70 g einer Mischung aus 0,37 g H₂O und 1,33 g MeOH und 2,86 g Dimethyldichlorsilan zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei 250 °C in einem 100 l Trockenschrank unter N₂ zur
35 Reaktion gebracht.

Die Analysendaten sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Beispiel 2

5 In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 30 °C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1500 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE, mit einer Feuchte kleiner 1% und einem HCl Gehalt kleiner 100 ppm und mit einer spezifischen Oberfläche von 300 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 10 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK T30 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D), 20 g/h VE (VE = vollentsalztes) -Wasser in feinstverteilter Form zugeüst und 40 g/h Hexamethyldisilazan, in flüssiger, feinstverteilter Form durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar) zugefügt. 15 Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 4 Stunden bei einer Temperatur von 80 °C zur Reaktion gebracht und dabei weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem Trockner bei 150 °C und 2 Stunde Verweilzeit gereinigt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE- 20 Pulver mit homogener Silyliermittelschicht. Die Analysedaten sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Beispiel 3

25 In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 30 °C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1500 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE, mit einer Feuchte kleiner 1% und einem HCl Gehalt kleiner 100 ppm und mit einer spezifischen Oberfläche von 150 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 30 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK V15 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D), 10 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugeüst und 20 g/h Hexamethyldisilazan, in flüssiger, feinstverteilter Form durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar) zugefügt. Die so beladene 35 KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 4 Stunden bei einer

Temperatur von 80 °C zur Reaktion gebracht und dabei weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem Trockner bei 150 °C und 2 Stunde Verweilzeit gereinigt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener

5 Silyliermittelschicht.

Die Analysedaten sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Beispiel 4

10 In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 30 °C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE, mit einer Feuchte kleiner 1% und einem HCl Gehalt kleiner 100 ppm und mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN
15 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, München, D), 10 g/h eines OH-endständigen Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität bei 25 °C von 40 mPas und einem OH-Gehalt von 4 Gew.% in flüssiger, feinstverteilter Form durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar)
20 zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 4 Stunden bei einer Temperatur von 300 °C zur Reaktion gebracht und dabei weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem Trockner bei 150 °C und 2 Stunde Verweilzeit gereinigt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes
25 KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Silyliermittelschicht.
Die Analysedaten sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Beispiel 5

30 Bei einer Temperatur von 25 °C unter Inertgas N₂ werden zu 100 g an hydrophiler KIESELSÄURE, mit einer Feuchte kleiner 1% und einem HCl Gehalt kleiner 100 ppm und mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei
35 Wacker-Chemie GmbH, München, D), durch Verdüsen über eine

Einstoffdüse (Druck 5 bar), 2,00 g eines OH-endständigen Polydimethylsiloxans mit einer Viskosität bei 25 °C von 40 mPas und einem OH-Gehalt von 4 Gew.%, zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 3 Stunden bei 300 °C in einem 100 l Trockenschrank unter N₂ zur Reaktion gebracht. Die Analysedaten sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1 Analysedaten der KIESELSÄURE der Beispiele 1 bis 4

Beispiel	%C	% SiOH-Rest	BET	WT	MZ	$\theta_{\text{wasser}}/^\circ$
1	0,56	80	184	Ja	0	84,1
2	0,95	82	234	Ja	5	90,3
3	0,41	74	112	Ja	15	92,4
4	0,35	94	182	Ja	0	88,7
5	0,61	84	169	Ja	0	100,3

Beschreibung der Analysenmethoden

1. Kohlenstoffgehalt (%C)

- Elementaranalyse auf Kohlenstoff; Verbrennen der Probe bei über 1000°C im O₂-Strom, Detektion und Quantifizierung des entstehenden CO₂ mit IR; Gerät LECO 244

2. Restgehalt an nicht silylierten KIESELSÄURE-Silanolgruppen

- Methode: Säure-Base-Titration der in Wasser/Methanol = 50:50 suspendierten Kieselsäure; Titration im Bereich oberhalb des pH-Bereichs des isoelektrischen Punktes und unterhalb des pH-Bereichs der Auflösung der Kieselsäure
- unbehandelte Kieselsäure mit 100% SiOH (KIESELSÄURE-Oberflächensilanolgruppen): $\text{SiOH-phil} = 2 \text{ SiOH} / \text{nm}^2$
- silylierte Kieselsäure: SiOH-silyl
- Kiesel-Rest-Silanolgehalt: $\% \text{SiOH} = \text{SiOH-silyl} / \text{SiOH-phil} \cdot 100\%$ (analog G.W. Sears Anal. Chem, 28 (12), (1950), 1981)

3. Test (ja/nein) der Benetzbarkeit mit Wasser (WT):

Einschütteln eines gleichen Volumens der Kieselsäure mit

gleichem Volumen an Wasser;

- bei Benetzung (hydrophil) sinkt KIESELSÄURE ein: JA,
- bei Nicht-Benetzung (hydrophob) schwimmt KIESELSÄURE auf: NEIN,

- 5 4. Test (Volumen% MeOH in Wasser) der Benetzbarkeit mit Wasser-Methanol Gemischen = Methanolzahl (MZ): Einschütteln eines gleichen Volumens der Kieselsäure mit gleichem Volumen an Wasser-Methanol Gemisch
- Start mit 0% Methanol
 - 10 - bei Nicht-Benetzung schwimmt KIESELSÄURE auf: Es ist ein Gemisch mit um 5Vol% höherem MeOH Gehalt zu verwenden
 - bei Benetzung sinkt KIESELSÄURE ein: Anteil MeOH (%) in Wasser gibt MZ (MZ = Methanolzahl

15

Herstellung und Charakterisierung Kieselsäure-stabilisierter Emulsionen

Beispiel 6

- 20 Herstellung einer Kieselsäuredispersion:
10 ml einer 0,01 molaren Lösung von NaCl in VE-Wasser wurden mit 2 Gew. % einer Kieselsäure aus Beispiel 1 versetzt und 5 min unter Eiskühlung mit einer Ultraschallspitze behandelt (10 W, 40 kHz).
- 25 Herstellung der Emulsion:
5 ml der oben beschriebenen wässrigen Dispersion wurden mit 5 ml Toluol versetzt und mittels eines Ultra-Turrax (IKA Labortechnik) bei 3000 rpm für 2 min homogenisiert. Es bildete sich eine stabile Emulsion.
- 30 Die Analysedaten der Emulsion sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

Beispiel 7

- 5 ml der in Beispiel 6 beschriebenen wässrigen Dispersion wurden mit 5 ml eines Trimethylsilyl-terminierten
- 35 Polydimethylsiloxanes der Viskosität $\eta = 1000$ mPas (erhältlich

unter dem Namen AK 1000 bei der Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D) versetzt und mittels eines Ultra-Turrax (IKA Labortechnik) bei 3000 rpm für 2 min homogenisiert. Es bildete sich eine stabile Emulsion.

5 Die Analysedaten der Emulsion sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

Beispiel 8

10 5 ml der in Beispiel 6 beschriebenen wässrigen Dispersion wurden mit 5 ml eines OH-terminierten Polydimethylsiloxanes der Viskosität $\eta = 1000$ mPas (erhältlich unter dem Namen OH-Polymer 1000 bei der Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D) versetzt und mittels eines Ultra-Turrax (IKA Labortechnik) bei 3000 rpm für 2 min homogenisiert. Es bildete sich eine stabile Emulsion. Die Analysedaten der Emulsion sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

15

Beispiel 9

20 3 ml einer gemäß Beispiel 6 erhaltenen wässrigen Dispersion einer Kieselsäure aus Beispiel 3 wurden mit 7 ml eines OH-terminierten Polydimethylsiloxanes der Viskosität $\eta = 1000$ mPas (erhältlich unter dem Namen OH-Polymer 1000 bei der Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D) versetzt und mittels eines Ultra-Turrax (IKA Labortechnik) bei 3000 rpm für 2 min homogenisiert. Es bildete sich eine stabile Emulsion. Die Analysedaten der Emulsion sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

25

Tabelle 2

	Leitfähigkeit ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Typ	Stabilität
Beispiel 6	480	o/w	> 4 Wochen
Beispiel 7	472	o/w	> 4 Wochen
Beispiel 8	420	o/w	> 4 Wochen
Beispiel 9	3	w/o	> 4 Wochen

Beispiel 9

Beispiel einer w/o und w/o/w Mehrfachemulsion

5 Schritt 1

Zu 80 ml eines Toluol werden 1 g einer hydrophoben, mit Dimethylsiloxo-Gruppen silylierten pyrogenen Kieselsäure (erhältlich unter dem Namen Wacker HDK H30 bei der Wacker-Chemie GmbH), hergestellt durch Silylierung einer pyrogenen Kieselsäure mit BET Oberfläche von 300 m²/g) mit einem Kohlenstoffgehalt von 1,8 Gew.% und einem Gehalt an Oberflächensilanolgruppen von 0,83 mMol/g (entsprechend einem Restgehalt an Oberflächensilanolgruppen von 51% relativ zu Ausgangskieselsäure) hinzugefügt und anschließend mit einem Ultraschallgeber (Sonics & Material, 20 kHz bei 10 W für 2 Minuten dispergiert. Anschließend werden 20 ml VE-Wasser hinzugefügt und mit einem Ultra-Turrax Rotor-Stator-Homogenisator (1,8 cm Durchmesser) bei 13.000 UpM für 2 Minuten emulgiert.

Es resultiert eine stabile w/o Emulsion, damit ist auch eine w/o Emulsion hergestellt.

25 Schritt 2 Herstellung einer w/o/w Mehrfachemulsion

Zu 80 ml VE-Wasser werden 1 g einer gemäß Beispiel 2 erhaltenene Kieselsäure hinzugefügt und anschließend mit einem Ultraschallgeber (Sonics & Material, 20 kHz bei 10 W für 2 Minuten dispergiert. Anschließend werden 20 ml der oben beschriebenen w/o Emulsion hinzugefügt und mit einem Ultra-Turrax Rotor-Stator-Homogenisator (1,8 cm Durchmesser) bei 11.000 UpM) für 10 Sekunden emulgiert.

Es resultiert eine für über 15 Monate und gegen Scherung stabile w/o/w Mehrfachemulsion, die keinerlei Koaleszenz zeigt.

Tröpfchengrößen mit Lichtbeugung (Malvern MasterSizer MS20)

innere (w) Tröpfchen in (o) 0,9 μm


äußere (w/o) Tröpfchen in (w) 28 μm

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von teilhydrophobem Metalloxid,
dadurch gekennzeichnet, dass das Metalloxid mit

5

I Organosilan der Formel



wobei $n = 1, 2$ oder 3 bedeutet

10 oder Mischungen aus diesen Organosilanen,

wobei R^1 ein einfach oder mehrfach ungesättigter, einwertiger,
gegebenenfalls halogenierter, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis
24 C-Atomen ist und dabei gleich oder verschieden sein kann und
 $X =$ Halogen, Stickstoffrest, OR^2 , $OCOR^2$, $O(CH_2)_xOR^2$, wobei R^2 .

15 Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1
bis 12 C-Atomen bedeutet
und $x = 1, 2, 3$ bedeutet
oder

II) Organosiloxan aufgebaut aus Einheiten der Formel

20 $(R^1_3SiO_{1/2})$, und/oder

$(R^1_2SiO_{2/2})$, und/oder

$(R^1SiO_{3/2})$

wobei R^1 die obige Bedeutung hat, wobei

die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan

25 mindestens 2 ist, und I und II allein oder in beliebigen

Gemischen in einer gesamten Menge von 0,015 mMol/g bis 0,15
mMol/g pro einer eingesetzten Metalloxid-Oberfläche von 100
m²/g BET-Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN
66131 und 66132) silyliert wird.

2. Verfahren zur Herstellung von teilhydrophobem Metalloxid nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Metalloxid pyrogen ist.

5 3. Verfahren zur Herstellung von teilhydrophobem Metalloxid nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Metalloxid fluidisiert ist.

10 4. Verfahren zur Herstellung von teilhydrophobem Metalloxid nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 3 , dadurch gekennzeichnet, dass das Metalloxid Kieselsäure ist.

15 5. Verfahren zur Herstellung von teilhydrophobem Metalloxid nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Metalloxid pyrogene Kieselsäure ist.

20 6. Verfahren zur Herstellung eines teilhydrophobem Metalloxids nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Reaktion sich aus den Schritten der (1) Beladung bei einer Temperatur von 20°C bis 120°C, der (3) Reaktion bei einer Temperatur von 50°C bis 330°C und der (3) Reinigung bei einer Temperatur von 290°C bis 340°C zusammensetzt.

25 7. Teilhydrophobe Kieselsäure, deren Partikel einen Kontaktwinkel θ in Luft gegen Wasser von kleiner 180° aufweisen, wobei der Bedeckungsgrad τ der Oberfläche der Kieselsäure mit Silylierungsmittelresten bezogen auf die Gesamt-Kieselsäure-Partikel-Oberfläche, $1\% < \tau < 50\%$ beträgt, wobei
30 die Dichte der Oberflächensilanolgruppen SiOH sich zwischen minimal 0,9 und maximal 1,7 SiOH pro nm² Partikeloberfläche bewegt und einen Kohlenstoffgehalt von kleiner 0,1 - 20 Gew.% aufweist sowie eine Methanolzahl von kleiner 30 aufweist.

35 8. Additiv zur Steuerung der Rheologie von flüssigen und

pulverförmigen Systemen, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Kieselsäure nach Anspruch 7 oder hergestellt nach einem der Ansprüche 1 - 6 enthält.

- 5 9. Toner oder Entwickler, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Kieselsäure nach Anspruch 7 oder hergestellt nach einem der Ansprüche 1 - 6 enthält.

- 10 10. Emulsion, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Kieselsäure nach Anspruch 7 oder hergestellt nach einem der Ansprüche 1 - 6 enthält.

11. Emulsion nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass sie keinen Emulgator enthält.


Zusammenfassung

Wasserbenetzbare silylierte Metalloxide

- 5 Verfahren zur Herstellung von teilhydrophobem Metalloxid, dadurch gekennzeichnet, dass das Metalloxid mit

I Organosilan der Formel

10



wobei $n = 1, 2$ oder 3 bedeutet

oder Mischungen aus diesen Organosilanen,

wobei R^1 ein einfach oder mehrfach ungesättigter, einwertiger, gegebenenfalls halogenierter, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis

15 24 C-Atomen ist und dabei gleich oder verschieden sein kann und

$X = \text{Halogen, Stickstoffrest, } OR^2, OCOR^2, O(CH_2)_x OR^2$, wobei R^2

Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1




bis 12 C-Atomen bedeutet

und $x = 1, 2, 3$ bedeutet

20

oder

II) Organosiloxan aufgebaut aus Einheiten der Formel



25

wobei R^1 die obige Bedeutung hat, wobei

die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan


mindestens 2 ist, und I und II allein oder in beliebigen

Gemischen in einer gesamten Menge von 0,015 mMol/g bis 0,15

mMol/g pro einer eingesetzten Metalloxid-Oberfläche von 100

30

m²/g BET-Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) silyliert wird.



Figur 1

BEST AVAILABLE COPY




Figure 2

BEST AVAILABLE COPY